

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

شماره: ۱۴۰۲۰۸-۱۳۷۱۹

پیوست: ۰۱ برگ

شرکت نانو رنگها و پوشش های اقیانوس آبی

موضوع: گزارش آزمون

با درود و سلام

احتراما، بازگشت به نامه آن شرکت محترم به شماره 02BO3063 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷، گزارش آزمون درخواستی، در یک برگ پیوست حضورتان اعلام می گردد.

قابل ذکر است، از آنجا که نمونه برداری توسط بازرس مترا صورت نگرفته است، لذا نتایج پیوست تنها در خصوص نمونه ارسالی معتبر بوده و قابل تعمیم به کل محموله نمی باشد.

اقدام کننده: آزمایشگاه / HKF

با احترام
مدیر عامل
علی بزرگی



Amirkabir Paint Research Institute
مؤسسه تحقیقاتی رنگ، امیرکبیر - تهران
شماره ثبت: ۱۳۶۷۳

این گزارش بدون مهر فاقد اعتبار می باشد.

Reference No.: LS-140200584

Units 1205 and 1206, Alvand Tower, Ebrahimi St, Marzdaran Blvd., Tehran,
1463738891 - IRAN

Telefax: + (98 21) 8837 6010-19, Fax: + (98 21) 8856 2721

www.metrargroup.org Email: info@metrargroup.org

تهران، بلوار مرزداران، خیابان ابراهیمی، برج تجاری اداری الوند، طبقه ۱۲، واحدهای ۱۲۰۵ و

۱۲۰۶، کدپستی: ۱۴۶۳۷۳۸۸۹۱

تلفکس: ۱۹-۰۱۰-۸۸۳۷۶۰۱ (+۹۸ ۲۱)، فکس: ۸۸۵۶۲۷۲۱ (+۹۸ ۲۱)

www.metrargroup.org Email: info@metrargroup.org

صفحه 1 از 2

Pigment Content (Zinc Dust Percentage)	
Customer Name	شرکت نانو رنگها و پوشش های اقیانوس آبی
Material Manufacturer / Name & Code ⁽¹⁾	Zinc Rich Epoxy Primer / EP310-7085M-1
Test Date	1402/08/17
Test Method	ASTM D2371 & XRF & XRD
Test Device & Code	Centrifuge / 1727
	Oven / 1508
	Balance / 1506
	XRF & XRD
Lab. Conditions	Temp.: 23±2(°C), R.H: 35±5(%)
Number of Runs	2
Results	
Total Zinc Dust in Dry Film (%wt)	84.27
(1): Material Manufacturer, Name & Code is reported based on customer documents.	